

日付	2007/06/01	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--

# 表面処理仕様書

No.28

2007-06-01

表面処理名	亜鉛鉄合金めっき三価黒色クロメート
-------	-------------------

JIS 記号	JIS 記号規定なし
外観・色調	黒色
鉄共析率	0.5%(0.4 ~ 0.8%)
皮膜硬度	120 - 150Hv
皮膜膜厚	5・8 μm (膜厚測定箇所指定)

耐食性 (JIS Z 2371)	膜厚 ( μm )	5	8
	白錆発生 ( Hr )	200	200
	赤錆発生 ( Hr )	960	> 1000

従来の六価黒色クロメートとの比較

- ・耐食性：同等又加熱耐食性に優れている。
- ・経時変色：銀を使用していない為、変色・退色がない。

注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保管中は高温多湿を避けてください。</li> <li>● 運搬中の三価黒色クロメート擦れ傷防止のため静止めっき形状品は、仕切トレイ(製品同士の接触防止)が望ましい。</li> </ul>
-----	--