

日付	2002/07/25	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--

表面処理仕様書

No.16

2002-07-25

表面処理名	亜鉛めっき有色クロメート
-------	--------------

外観・色調	干渉色
JIS 記号	Ep-Fe/Zn5/CM2 (一般的表示法)MFZn5Cr 鉄素地上の亜鉛めっき 5 μ m 有色クロメート
膜厚	5 μ m, 8 μ m, 13 μ m

耐食性(Min)

項目	5 μ m	8 μ m
白錆	96Hr	96Hr
赤錆	240Hr	384Hr

5%白錆、赤錆発生時間

めっき浴による皮膜特性		
	シアン浴	塩化アンモン浴
鋳物めっき性	×	
めっき硬度(HV)	60 - 100	70-90
耐、後加工性		

注意点	<ul style="list-style-type: none">保管、運搬中は高温多湿を避けてください。運搬中の有色クロメート擦れ傷防止の為仕切りトレイ (製品同士の接触防止が望ましい)
-----	--

日付	2002/07/25	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--