

日付	2008/06/28	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--

表面処理仕様書

No.10

2008-06-28

表面処理名	アロジン
-------	------

外観・色調	干渉色(有色) 白 色(白色)	灰 色(三価)
耐食性 (JIS Z2371)	JISA1000~7000 系 : 692Hr 異常なし	ADC12 : 144Hr 白粉 5%未満 発生
	ADC 系 : 336Hr 異常なし	ADC12 : 480Hr 白粉 10%未満 発生

Al 及び Al 合金上のクロメート処理

Al 及び Al 合金材上の塗装下地、及び簡易的防錆皮膜処理

注意点	<ul style="list-style-type: none">• 保管中は高温多湿を避けてください。• 取り扱いには、傷の付かぬように注意してください。• 製品同士の擦れ傷防止策として、トレイ仕切での搬送が望ましい
-----	--

日付	2008/06/28	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--