

日付	2002/07/25	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--

表面処理仕様書

No.13

2002-07-25

表面処理名	スズめっき
-------	-------

JIS 記号	Ep-Fe/Cu2,Sn5s b:光沢,s:半光沢,m:無光沢 下地めっきは、Cu,Ni が一般的である。 鉄素地上に銅めっき2 μ mを下地としてめっき膜厚5 μ mの半光沢スズめっき
膜厚	5 μ m
外観・色調	金属色(半光沢、光沢)
皮膜硬度	半光沢 8 14Hv 光沢 15 20Hv

注意点	<ul style="list-style-type: none">• 保管・運搬中、高温多湿を避けてください。• めっき後、6ヶ月以内でご使用ください。• めっき皮膜が柔らかく、微小部品以外は、トレイ仕切により製品同士の接触を避けてください。
-----	--