

日付	2007/06/17	承認	竹内	作成	岸本
----	------------	----	----	----	----

表面処理仕様書

No.25

2007-06-17

表面処理名	スズ亜鉛合金めっきの三価クロメート
-------	-------------------

外観・色調	薄い干渉色
JIS 記号	Ep-Fe/Sn-Zn8/CM2 三価 (鉄素地上のスズ亜鉛合金めっき 8 μ m 三価クロメート)
膜厚	8 μ m
皮膜硬度	13 - 15Hv
耐食性(Min) (JIS Z2371)	白錆発生時間 48Hr 赤錆発生時間 960Hr

注意点	<ul style="list-style-type: none">• 保管、運搬中は高温多湿を避けてください。• 運搬中の三価クロメート擦れ傷防止の為、仕切トレイ(製品同士の接触防止)が望ましい。
-----	--